SCHEDA TECNICA
EPOXYACRIL WH

CARATTERISTICHE GENERALI
Rivestimento epossiacrilico a mano unica anticorrosivo ad alta resistenza.
Rivestimento a mano unica bicomponente a base di resine epossidiche con modificazione acrilica con ottima resistenza all'acqua dolce e di mare (non immersione), ai carburanti, alle atmosfere industriali pesanti e marine.
Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
Eccezionale adesione su acciaio al carbonio, lamiere zincate di ogni genere, alluminio e leghe leggere.

COLORI
Colori RAL e altri colori industriali. Tinte a richiesta

CARATTERISTICHE DI FORNITURA DEL PRODOTTO

Codice	metodo	range
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	1.200 – 1.300 a seconda dei colori

CARATTERISTICHE DI FORNITURA DEI CATALIZZATORI

CAT . PER EPOXYACRIL WH TIPO 1 cod.1673….:

Codice	metodo	range
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	1.050 – 1.150

CAT . PER EPOXYACRIL WH TIPO 2 cod. 1678….:

Codice	metodo	range
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	1.040 – 1.080

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Il prodotto, conservato in confezione sigillata e a temperature non inferiori a 15°C ha una conservabilità di 8 mesi dalla data di consegna.
Colori 9006, 9007 o in generale colori metallizzati: 3 mesi dalla data di consegna.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Il prodotto può' essere applicato direttamente sul supporto da verniciare purché idoneamente pulito e sgrassato (non applicare mai su supporti umidi e a temperature inferiori a 10°C)
I migliori risultati si ottengono su supporti sabbiati.
Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 10°C

Spessori consigliati: 80-120 microns

Pot Life (vita utile catalizzato): 8-10 ore a 25°C

Per applicare il prodotto miscelare parte A e parte B nelle seguenti proporzioni:

Catalisi in peso

parti	codice	descrizione
100	2165	EPOXYACRIL WH LUCIDO
20	1673	CATAL. TIPO 1
30	1678	CATAL. TIPO 2
100	2153	EPOXYACRIL WH SEMIL.
15	1673	CATAL. TIPO 1
25	1678	CATAL. TIPO 2
100	2672	EPOXYACRIL WH OPACO
15	1673	CATAL. TIPO 1
25	1678	CATAL. TIPO 2

Catalisi in volume

parti	codice	descrizione
100	2165	EPOXYACRIL WH LUCIDO
23	1673	CATAL. TIPO 1
35	1678	CATAL. TIPO 2
100	2153	EPOXYACRIL WH SEMIL.
17	1673	CATAL. TIPO 1
29	1678	CATAL. TIPO 2
100	2672	EPOXYACRIL WH OPACO
17	1673	CATAL. TIPO 1
29	1678	CATAL. TIPO 2

Diluizione:
Diluente consigliato: acqua di rete

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE
ESSICCAZIONE 20°

fuori polvere:	30-40'
tatto:	2 - 3 ore
profondità:	12 ore
completamente indurito:	36 - 48 ore

ESSICCAZIONE FORZATA
Si vedano le tabelle specifiche (interpellare il servizio tecnico)

NOTE PER L'UTILIZZATORE
Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente scheda tecnica; è quindi responsabilità dell'utilizzatore verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze applicative.
L'utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da parte dell'utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile con la natura del prodotto stesso.

Rev.1 01.2019