SCHEDA TECNICA
FLEX 128

CARATTERISTICHE GENERALI
Antiruggine sintetica a rapida essiccazione.
Fondo antiruggine a base di fosfato di zinco e resine alchidiche a rapida essiccazione all'aria.
Prodotto di uso universale, ottima resistenza alla corrosione.
Buona resistenza all'urto e all'abrasione.

COLORI
Grigio medio, rosso ox, giallo ox, bianco, nero, ral a richiesta.

ASPETTO DEL FILM
Semiopaco

Codice	metodo	range
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	1.650 – 1.750

MODALITA' DI APPLICAZIONE

A pennello, spruzzo, rullo.
Il prodotto può essere applicato direttamente sul supporto da verniciare purché perfettamente pulito e sgrassato.
I migliori risultati di anticorrosione si ottengono con pulizia e fosfatazione o meglio ancora con pulizia, sgrassaggio e sabbiatura

Resa teorica: 12 – 16 m2/lt

Spessori consigliati:25 -50 microns

DILUIZIONE:
Diluizione consigliata: 15-20% massimo
Diluente consigliato: diluente nitro

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA

ESSICCAZIONE 20°

fuori polvere:	10-15 minuti
tatto:	30 – 40 minuti
profondità:	24 ore
completamente indurito:	36 ore

NOTE PER L'UTILIZZATORE
Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente scheda tecnica; è quindi responsabilità dell'utilizzatore verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze applicative.
L'utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da parte dell'utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile con la natura del prodotto stesso.

Rev.1 01.2019