SCHEDA TECNICA

PRIMER-FINITURA PMA/EPX MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA

COD. PRODOTTO: 3428….

CARATTERISTICHE GENERALI

Prodotto verniciante a mano unica all'acqua a basso contenuto di sostanze organiche volatili.
Buon potere anticorrosivo per quanto richiesto ai prodotti di questa categoria, eccellente adesione su vari supporti anche critici (vedi lamiere zincate, alluminio e molte plastiche).
Eventualmente sovraverniciabile con ciclo bagnato su bagnato con prodotti ad acqua della stessa natura oppure dopo completa essicazione anche con normali prodotti a solvente di vario tipo.
Il film essiccato di questo prodotto verniciante possiede buona resistenza alle medio - alte temperature.

COLORI

Colori RAL, colori industriali, altri colori a campione a richiesta

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA

Codice	**metodo**	**range**
U.E.I.2813	Brillantezza(gloss)	40 - 50
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	1.050 ± 0.050
Sirc. 1.05	Vix Brookfield (cps)	4000 ± 200

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Conservare ad una temperatura compresa tra 10°-40°C
Il prodotto ha una validità di un anno dalla data di consegna.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

A spruzzo, immersione (e' importante comunque agitare bene prima dell'uso).
Spessore consigliato: massimo 60 -- 70 microns secchi per mano

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Il prodotto può essere applicato direttamente sul supporto da verniciare purché perfettamente pulito e sgrassato.
In caso di rifacimento di vecchie verniciature è consigliabile asportare eventuali parti non ben ancorate.
Attenzione: i migliori risultati di resistenza alla corrosione si ottengono su supporti sabbiati, depolverati e sgrassati.

DILUIZIONE:

Diluire con acqua di rete fino alla viscosità desiderata a seconda dell'applicazione. Esempio: con applicazione a bassa pressione con ugello 1.7 di diametro si consiglia una diluizione del 4 – 6 %

ESSICCAZIONE 20°C

Fuori polvere a 20°	10-15 minuti
Secco al tatto 20°	40 - 60 minuti
Indurito in profondità a 20°	16 - 18 ore

ESSICCAZIONE FORZATA

E' possibile essiccare il prodotto tramite forni di asciugatura.
Per gli esatti tempi e temperature si contatti il servizio tecnico

NOTE PER L'UTILIZZATORE

Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente scheda tecnica; è quindi responsabilità dell'utilizzatore verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze applicative.
L'utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da parte dell'utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile con la natura del prodotto stesso.

Rev.1 01.2019