SCHEDA TECNICA

SMALTO URETANIZZATO MONOCOMPONENTE

CARATTERISTICHE GENERALI

Smalto uretanizzato monocomponente lucido ad alta resistenza.
Smalto monocomponente ad alta resistenza a base di resine con modifica uretanica, presenta notevoli caratteristiche di durezza e di resistenza all'esterno.
Ottima ritenzione del colore e della brillantezza

ASPETTO DEL FILM

Lucido

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA

Codice	metodo	range
Sirc.2.05	peso spec.(g/ml) (secondo i colori)	1.000 – 1.250
Sirc. 15	residuo secco.(%)	55 – 60

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Il prodotto viene generalmente applicato su primer o fondo anticorrosivo idoneamente scelto a seconda del supporto.
Rispettare i tempi di sovraverniciatura

Spessore minimo consigliato: 30-50 microns

DILUIZIONE:

Diluizione consigliata: 10 - 15%
Diluente consigliato: diluente per poliuretanici o diluente nitro

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

ESSICCAZIONE 20°

fuori polvere:	10-15 minuti
tatto:	60 minuti
profondità:	12 ore
completamente indurito:	24-36 ore

ESSICCAZIONE 80°

Appassimento:	30 minuti
Cottura:	30 MINUTI

NOTE PER L'UTILIZZATORE

Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente scheda tecnica; è quindi responsabilità dell'utilizzatore verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze applicative.
L'utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da parte dell'utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile con la natura del prodotto stesso.

SIRCOLOR SRL Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2000 n. 2451 da CERTIQUALITY
Reg. Batasiolo, 86 - 12064 La Morra - CN - Italy – Tel. +39 017350735 - Fax +39 0173509298 P.IVA 02248860047 www.sircolor.com sircolor@sircolor.com