SCHEDA TECNICA

TELAS

CARATTERISTICHE GENERALI

Fondo – finitura a mano unica a rapida essiccazione per telai e manufatti metallici
Fondo - finitura a mano unica sintetico a base di resine alchidiche oleofenoliche e fosfato di zinco, possiede un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, alla corrosione e un alto potere coprente.
Appositamente studiato per la verniciatura, anche con impianti automatizzati, di intelaiature, telai, parti strutturali ecc. di veicoli industriali, macchine agricole, movimento terra, ecc.
Alta resistenza meccanica, all'urto e alla scalfitura.
Il film essiccato risulta ottimamente sovraverniciabile con qualsiasi prodotto verniciante a solvente o all'acqua; si ottiene infatti un'ottima adesione tra gli strati.

COLORI

Colori di serie: rosso ossido, IC105, grigio, nero, ral a richiesta.

ASPETTO DEL FILM

Satinato - opaco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA

Codice	metodo	range
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	1.100 – 1.200

MODALITA' DI APPLICAZIONE

A spruzzo, immersione.
Il prodotto può essere applicato direttamente sul supporto da verniciare (ferro – ghisa) purché perfettamente pulito e sgrassato.
Le migliori caratteristiche di anticorrosione si ottengono su supporti sabbiati e/o fosfosgrassati

Resa teorica: 8 - 10 m2/lt

Spessori consigliati:40 - 60 microns

DILUIZIONE:

Diluizione media consigliata: 7 - 15%
Diluente consigliato: diluente nitro

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

ESSICCAZIONE 20°

fuori polvere:	8-15 minuti
tatto:	50 - 90 minuti
profondità:	12 ore
completamente indurito:	24 - 36 ore

SOVRAVERNICIATURA

Minimo tempo di appassimento per eventuale sovraverniciatura:
a 20°C 8 – 12 ore

NOTE PER L'UTILIZZATORE

Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente scheda tecnica; è quindi responsabilità dell'utilizzatore verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze applicative.
L'utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da parte dell'utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile con la natura del prodotto stesso.

Rev.1 01.2019