SCHEDA TECNICA
SIRLAK 2K

CARATTERISTICHE GENERALI
Trasparente acrilico extra brillante a due componenti.
Trasparente acrilico extra brillante a due componenti di colore chiarissimo e alta trasparenza.
Formulato con resine acriliche selezionate che gli conferiscono un'alta resistenza agli agenti atmosferici, all'urto, al graffio, all'usura unitamente all'assoluta assenza di ingiallimento e ritenzione della brillantezza nel tempo.
Prodotto di facile applicazione, rapido essiccamento adatto all'applicazione su basi metallizzate per doppio strato di qualsiasi tinta.

ASPETTO DEL FILM
Lucido brillante

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA

Codice	metodo	range
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	0.950 – 1.050

CARATTERISTICHE DEL CATALIZZATORE PER SIRLAK AL 50% COD. 421….:

Codice	metodo	range
Sirc. 2.05	peso spec.(g/ml)	0.995 – 1.005

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Spessore consigliato: 50 microns.
Applicazione a spruzzo.
Il prodotto può' essere applicato direttamente sul supporto da verniciare purché sufficientemente essiccato.
Il prodotto può essere applicato, oltre che con metodo tradizionale, anche con sistema a medio solido cambiando semplicemente il catalizzatore.

Pot Life: 2 – 4 ore
Resa teorica: 7 – 9 mq/lt

.

Per applicare il prodotto miscelare parte A e parte B nelle seguenti proporzioni:

Catalisi in peso

parti	codice	descrizione
100	420	SIRLAK 2K
50	421	CATALIZZ. PER SIRLAK 2K

Catalisi in volume

parti	codice	descrizione
100	420	SIRLAK 2K
50	421	CATALIZZ. PER SIRLAK 2K

Diluizione:
Diluizione consigliata: 15 - 25%
Diluente consigliato: diluente per acrilici

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA

ESSICCAZIONE 20°

fuori polvere:	15 – 20 minuti
tatto:	4 – 6 ore
profondità:	12 ore
completamente indurito:	20 – 24 ore

ESSICAZIONE 60°

Cottura:	20 minuti

NOTE PER L'UTILIZZATORE
Il contenuto della presente scheda tecnica è frutto di controlli e analisi di laboratorio attendibili, ma non esaustivi.
I dati suddetti sono validi alla data di revisione della presente scheda tecnica; è quindi responsabilità dell'utilizzatore verificare dati e modalità di impiego in base alle proprie esigenze applicative.
L'utilizzatore ha altresì la responsabilità di operare secondo le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Produttore non si assume responsabilità riguardanti danni eventuali derivanti da un utilizzo non consono del prodotto da parte dell'utilizzatore, o derivanti da un utilizzo non compatibile con la natura del prodotto stesso.

Rev.1 01.2019